



Technisches Merkblatt Artikelnummer 2749-59

Fenster-und Türenlasur

Lösemittelhaltige Dickschichtlasur auf Alkydharzbasis.

Anwendungsgebiete

Innen und außen für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauanteile wie Fenster, Fensterläden, Haustüren, Wintergärten, Holzverkleidungen, Gartenmöbel, Carports, Pergolen, Fachwerk, usw. Für die Zwischen- und Schlussbeschichtung von Nadel- und Laubhölzern und zur Renovierung bestehender Lasuranstriche.

Produkteigenschaften

Fenster- und Türenlasur ist thixotrop, diffusionsfähig, wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend und UV-beständig.

Verarbeitung

Streichen. Das Holz muss staub-, schmutz-, fett- und wachsfrei sein. Harzreiche Hölzer mit Verdünnung V 101 abwaschen. Tragfähige Anstriche anschleifen. Lose nicht mehr tragfähige Anstriche entfernen, verwittertes Holz abschleifen. Nicht vorbehandeltes Holz im Außenbereich mit Holzschutzlasur, z.B. HK-Lasur*, farbig grundieren. Zulässige Holzfeuchtigkeit bei Nadelhölzern max. 15% und bei Laubhölzern max. 12%. Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Fenster- und Türenlasur mit weichem Pinsel in Faserrichtung streichen. Nach Trocknung und leichtem Zwischenschliff den

Produktkenndaten

| | |
|----------------|---|
| Dichte: | ca. 0,99 g/cm ³ bei 20°C |
| Bindemittel: | Alkydharzkombination |
| Pigmentierung: | Lichtechte, mikronisierte Pigmente |
| Glanzgrad: | seidenglänzend |
| Lieferform: | Weißblechgebinde 0,75 l; 2,5 l und 5 l |
| Farbtöne: | 2749 Sonderfarbton (mind. 5 l), 2750 farblos, 2753 palisander, 2754 nußbaum, 2755 afrormosia, 2756 kiefer, 2757 eiche hell, 2758 teak, 2759 hemlock Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. |

zweiten Anstrich aufbringen. Fenster und Außentüren benötigen 3 Anstriche.

*Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hinweise

Bei der Verarbeitung in der Werkstatt oder in geschlossenen Räumen für gute Belüftung sorgen. Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst angebracht werden, wenn der Anstrich gut durchgetrocknet ist. Durch Probeanstriche sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen. Fenster- und Türenlasur farblos und hemlock nicht allein für direkt bewitterte Außenflächen

verwenden. Zur Auswahl der Beschichtung und des Farbtons die „Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren“ des Institut für Fenster- und Fassadentechnik e.V., Rosenheim und VFF Merkblatt HO.01 vom Verband der Fenster und Fassadenhersteller e.V. beachten.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Pinsel sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrauch / Einbringmenge

Je nach Holzuntergrund:
Erster Anstrich: 80-120 ml/m²
Weiterer Anstrich: 60-100 ml/m²

Bei Renovierungsanstrichen auf bereits mit Lasuren behandelten Flächen ist der Verbrauch von der Saugfähigkeit der Oberfläche abhängig.

Trocknung

Staubtrocken: ca. 2 Stunden
Griffest: ca. 6 Stunden
Überstreichbar: ca. 12 Stunden

Praxiswerte bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Verdünnung

Fenster- und Türenlasur ist verarbeitungsfertig eingestellt und braucht nicht verdünnt werden.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mind. 2 Jahre.

Zusammensetzung gemäß VdL-RL 01

Produkttyp: Alkydharzlasur
Zusammensetzung: Alkydharz, anorganische Pigmente, Talkum, Aliphaten, Additive

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/e) 400 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 399 g/l VOC.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:

Entzündlich

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Berührung mit der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe/Gesichtsschutz tragen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Enthält 2-Butanonoxim, Kobaltktoat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt-Code: M-KH 03

Entsorgung

Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 2

Kennzeichnung

GefStoffV: -/-
GGVSE/ADR: -/-